

КРЕДОЛЕН® МЕЛОВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ

Марка	Полимерная основа	% Наполнителя	Размер частиц Мела D 50, мкм	Насыпная плотность г/см ³	Применение					
					Трубы из ПЭ и ПП	Выдувное формование	Пленки из ПЭ и ПП	Тонкие пленки из ПЭ	Экструзия листа	Литые под давлением
КРЕДОЛЕН® КППГ 0011	ПЭНД	78	1,7 мкм	1,1±0,1	○	●	●		●	●
КРЕДОЛЕН® КППГ 0012	ЛПЭВД	78	1,7 мкм	1,1±0,1	○	○	●	●	○	●
КРЕДОЛЕН® КППГ 0016	ЛПЭВД/ПЭВД	78	3 мкм	1,1±0,1	●		○		○	○
КРЕДОЛЕН® КППГ 0033	ЛПЭВД/ПЭВД	78	2,5 мкм	1,1±0,1	●	●	●	○	●	●

○ – можно использовать

● – рекомендуется

Возможна разработка гранулированных специальных меловых концентратов по техническим требованиям заказчика.

Производитель оставляет за собой право изменять номенклатуру выпускаемых продуктов и уточнять их рецептуры в соответствии с нормативными требованиями.